

کاربرد خاکستر پوسته برنج در بتن کوبیده

حسن رحیمی*

چکیده

کاربرد انواع خاکسترهای سیلیسی به عنوان افزونه در تهیه بتن غلتکی (رولکریت) طی دوده گذشته توجه پژوهشگران را جلب کرده است. در این زمینه قسمت اعظم پژوهش در کارگاه و روی نمونه‌های اصلی انجام شده است. در این مقاله، بررسی آزمایشگاهی بتن غلتکی با استفاده از خاکستر پوسته برنج تشریح شده و در آن آثار عوامل مختلف از جمله نوع انرژی تراکمی، ترکیب مصالح سنگی، درصد رطوبت و میزان خاکستر پوسته برنج مصرفی به جای بخشی از سیمان بررسی شده است. کلیه نمونه‌های به کار رفته در قالبهای استوانه‌ای فولادی به ابعاد ۱۵×۳۰ سانتیمتر و با استفاده از میز و چکش ارتعاشی، فشرده شده و سپس در معرض آزمایشهای مقاومت فشاری، کششی و نفوذپذیری قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل نشان داده‌اند که می‌توان در آزمایشگاه، کیفیت نمونه‌های کوچک مقیاس بتن غلتکی را با نشان دادن خاکستر پوسته برنج به جای بخشی از سیمان بسیار بالا برد.

نشان دادن خاکستر پوسته برنج به جای سیمان تا حدود ۳۰ درصد تأثیر چندانی بر مقاومت بتن غلتکی ندارد. در صورت افزایش این مقدار تا ۹۰ درصد، مقاومت کاهش می‌یابد اما مقدار آن هنوز بالاست و رقمی در حدود ۴۰ مگاپاسکال برای فشار و ۸ مگاپاسکال برای کشش است. در این تحقیق هم چنین اثر افزایش حرارت و زمان مراقبت در مقاومت بتن ارزیابی شده است. نتایج آزمایشهای نفوذپذیری با استفاده از گاز ازت نشان داده است که بین نفوذپذیری نمونه‌های بتن معمولی و بتن کوبیده تفاوت چندانی نیست و با افزایش مقدار خاکستر در بتن غلتکی مقدار نفوذپذیری تا حدودی افزایش می‌یابد.

۱- مقدمه

پاره‌ای از ویژگیهای بتن مانند مقاومت، پایداری *Durability*، خزش، تکیدگی (انقباض) ناشی از خشک شدن، حرارت زایی، مقاومت در مقابل سولفات‌ها و غیره بکار رود. هدف اصلی این پژوهش بررسی در باره امکان و شرایط استفاده از خاکستر پوسته برنج به عنوان یک ماده افزودنی (جهت بهبود ویژگیهای بتن) و یا جانشینی برای بخشی از سیمان مصرفی در بتن غلتکی یا بتن کوبیده (رولکریت) است که ابتکار جدیدی در صنعت سدسازی به شمار می‌رود. برنامه تدوین شده برای این تحقیق شامل ساخت نمونه‌های بتن کوبیده در آزمایشگاه با روش متداول و سپس نشان دادن خاکستر پوسته برنج به جای سیمان و بررسی بعضی از خصوصیات مختلف نمونه‌های حاصل (مقاومت فشاری، کششی و نفوذپذیری) است.

پوسته برنج یکی از محصولات زائد کشاورزی است که به علت پوک بودن، حجم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد و غالباً در کارخانه‌های برنج‌کوبی به عنوان یک ماده زائد و دور ریختنی مسئله‌ساز است. هرتن شلتوک برنج در حدود ۲۰۰ کیلوگرم پوسته دارد که پس از سوختن در حدود ۴۰ کیلوگرم خاکستر تولید می‌کند. خاکستر ناشی از سوختن پوسته برنج سرشار از مواد سیلیسی شدیداً فعال است که همانند دیگر مواد پوزولانی در حضور آب با سیمان پرتلند وارد ترکیب می‌شود.

استفاده از خاکستر پوسته برنج برای اصلاح کیفیت بتن از سالها پیش توجه پژوهندگان را جلب کرده است (۱۰، ۹، ۸). آزمایشهای گذشته نشان داده است که خاکستر پوسته برنج می‌تواند به عنوان یک ماده افزودنی برای بهبود

کششی (دستگاه بتن شکن) و آزمایش تعیین نفوذپذیری است. برای تراکم ساختن و قالب‌گیری آزمونه‌های بتن کوبیده، قالبهای استوانه‌ای استاندارد (۱۵×۳۰ cm) به کار رفته است. برای سهولت عمل تراکم و قالب‌گیری، در زیر هر قالب یک صفحه ضخیم فولادی به عنوان کف و در بالای آن یک گلولی به ارتفاع ۵ سانتی‌متر و به قطر ۱۵ cm نصب شده. قسمت گلولی بالایی صرفاً برای آسانی عمل تراکم آخرین لایه در قالب (مشابه تراکم خاک در روش پراکتور) طراحی شده است. صفحه پایینی قالب نیز قابل نصب روی میز مرتعش یا یک پایه برای انجام شدن تراکم با چکش و بره (چکش مرتعش) است. برای تراکم ساختن بتن کوبیده نیز با توجه به آزمایشهای گذشته (۱۱) چکش مرتعش به کار رفته و تراکم به مدت ۴۵ ثانیه انجام شده است. برای تعیین مقاومت‌های فشاری و کششی، دستگاه بتن شکن خودکار ۳۰۰ تنی به کار رفته و در تعیین نفوذپذیری به علت دراز شدن زمان آزمایش در صورت به کار بردن آب، از روش غیر مستقیم یعنی تعیین نفوذپذیری نسبت به گاز ازت و سپس تبدیل ارقام حاصل به نفوذپذیری نسبت به آب طبق روش توصیه شده با مفورث (۱) استفاده شده.

۲-۳- روش آزمایش

الف- ساخت نمونه‌ها و آزمایشهای تعیین مقاومت به منظور تعیین بهترین نسبت اختلاط برای ساخت نمونه‌های بتن کوبیده ساده، نخست از روش توصیه شده کمیته ۲۰۷ انجمن بتن آمریکا (۱۲) استفاده شده و ارقام زیر در طرح مخلوط به کار رفته است.

$$P_v = 0/4$$

۴۲-۴۸%

۴۶-۵۲%

۴۹-۵۴%

۲%

بدیهی است به دلیل وسعت دامنه عملیات، این مقاله در برگیرنده کلیه ویژگیهای ناشی از افزودن خاکستر پوسته برنج به بتن کوبیده نیست و در آن دمای سوختن و ضریب نرمی خاکستر ثابت فرض شده است.

۲- مواد، وسایل و روش آزمایش

۲-۱- مواد بکار رفته

دانه‌های سنگی بکار رفته در این بررسی متشکل از شن درشت (۳۰ میلی‌متر)، شن متوسط (۲۰ میلی‌متر) و شن ریز (۱۰ میلی‌متر) شکسته با منشاء آهکی تهیه شده از سنگ شکنهای اطراف تهران با وزن مخصوص ۲/۶۵ و میزان جذب آب حدود ۰/۵ درصد است. برای رسیدن به دانه‌بندی مناسب جهت مخلوط به کار رفته در تهیه بتن از حدود دانه‌بندی توصیه شده و Road Note شماره ۴ استفاده شده است (۱۱).

ماسه مورد استفاده نیز ماسه شکسته با وزن مخصوص ۲/۶۵، ضریب نرمی ۳/۲ و جذب آب حدود ۱ درصد است.

برای تولید خاکستر از یک کوره مشعلی خاص (به روش توصیه شده در مرجع شماره ۷) و برای آسیا کردن آن از یک آسیاب ساچمه‌ای استفاده شده و خاکسترها با ال‌ک شماره ۳۴۰ سرنده شده‌اند.

۲-۲- وسایل به کار رفته

به طور کلی با توجه به نوع آزمایشهایی که در بررسی پیش‌بینی شده‌اند وسایل به کار رفته شامل دستگاههای لازم برای انجام آزمایشهای تعیین مقاومت فشاری و

حداقل مقدار ملات در مخلوط

حجم مطلق دانه‌های سنگی

درشت در واحد حجم بتن C_v

برای شن ریز

برای شن متوسط

برای شن درشت

حجم هوای محبوس

متناسب با حداکثر اندازه دانه‌های سنگی مذکور در جدول شماره ۱ بررسی شده است.

مقدار بهینه آب و نسبت آب به سیمان برای هریک از دانه‌های سنگی از مرجع شماره (۱۱) برگرفته شده. بدین ترتیب طرح مخلوط بتن کوبیده برای سه نوع،

جدول شماره ۱- نسبت اختلاط سه نوع بتن به کار رفته در آزمایشها

نوع مخلوط	حداکثر اندازه دانه‌های سنگی (میلی متر)	شن (Kg/m ³)	ماسه (Kg/m ³)	آب (Lit/m ³)	مقدار کل ماده سیمانی (Kg/m ³)
I	۱۰	۱۳۹۵	۷۲۰	۱۰۷	۲۴۰
II	۲۰	۱۴۷۳	۶۴۳	۹۴	۲۴۰
III	۳۰	۱۵۹۰	۵۲۷	۸۵	۲۴۰

سیمان نیاز به زمان و دمای بیشتری نسبت به شرایط متعارف دارد، تعدادی آزمون نیز با استفاده از نسبت اختلاط نوع I ساخته ایم و پس از ۶۰ روز نگاهداری در مخزن آب با دمای 35 ± 1 درجه سانتی‌گراد برای تعیین مقاومت آزمایش کرده ایم.

ب- آزمایش نفوذپذیری

برای تعیین میزان نفوذپذیری آزمون‌های بتن کوبیده ساده و آزمون‌های ساخته شده با درصد‌های مختلف خاکستر پوسته برنج، تعدادی از آزمون‌های ترکیب I و II از نظر نفوذپذیری، آزموده و نفوذپذیری آزمون‌ها را با نفوذپذیری تعدادی آزمون ساخته شده از بتن معمولی با مقاومت بالا مقایسه کرده ایم. چنانکه پیشتر گفته شد برای آسان انجام شدن آزمایشها و صرفه‌جویی در زمان، برای تعیین نفوذپذیری، روش با مفورث، که در آن نفوذپذیری نمونه بتن نسبت به یک‌گاز بی‌اثر (مانند ازت) تعیین می‌شود به کار رفته است.

در این آزمایش، همه آزمون‌ها را مدت ۶۰ روز در مخازن استاندارد آب و مدت ۷ روز در هوا نگاه داشته و سپس برای تعیین نفوذپذیری آزموده ایم. آزمون‌های شاهد

پس از تعیین نسبت‌های اختلاط، مصالح به کمک مخلوط‌کن آزمایشگاهی مخلوط و در ۵ لایه در قالبهای استوانه‌ای استاندارد با چکش مرتعش متراکم شده، پس از متراکم شدن آخرین لایه، قسمت گلوبی از روی قالب برداشته شده و سطح آخرین لایه با کمک ماله به محازات لبه بالایی قالب صاف شده، کلیه آزمون‌ها پس از تراکم، مدت ۲۴ ساعت در زیرگونی خیس و در دمای حدود ۲۱ درجه سانتی‌گراد نگاهداری سپس از قالبها خارج و مدت ۲۶ روز در مخزن آب استاندارد نهاده شده است. روز بیست و هفتم آزمون‌ها را از آب بیرون آورده پس از ۲۴ ساعت قرار گرفتن در محیط آزمایشگاه توزین کرده و روز بیست و هشتم برای تعیین مقاومت فشاری و کششی آزموده ایم. هر یک از ارقام مقاومت‌های فشاری و کششی ارائه شده در این مقاله، میانگین ۳ نمونه است.

برای بررسی اثر افزایش خاکستر پوسته برنج، تعدادی آزمون نیز با نشانیدن خاکستر به جای سیمان به میزان ۱۰، ۳۰، ۵۰، ۷۰، ۹۰ و ۱۰۰ درصد و با روش مشابه قبلی ساخته ایم و پس از ۲۸ روز برای تعیین مقاومت، آزمایش کرده ایم.

نظر به اینکه کامل شدن واکنش پوزولانی خاکستر و

سیمان، تغییر محسوسی در مقاومتها پدید نمی‌آورد و حتی مقاومت اندکی بالا می‌رود. با افزایش بیشتر مقدار خاکستر پوسته برنج، هر دو مقاومت فشاری و کششی کاهش می‌یابند. در حدود ۹۰ درصد افزایش خاکستر، کاهش مقاومتها متوقف می‌شود. در حالت حذف سیمان و افزایش خاکستر تا ۱۰۰ درصد، حدود ۳ درصد آهک به مخلوط افزوده‌ایم تا کمبود یون کلسیم در ترکیب با سیلیس خاکستر جبران شود و در این صورت چنانکه شکل نشان می‌دهد مقاومت قابل توجهی به دست آمده است. بدین سان دیده می‌شود که با داشتن مقدار کافی یون کلسیم، مخلوطهای بتن کوبیده با ۹۰ الی ۱۰۰ درصد خاکستر نیز می‌توانند به مقاومت کافی در حدود ۳۵ الی ۴۰ مگاپاسکال در حالت فشار و ۷/۵ الی ۸ مگاپاسکال در حالت کشش برسند که این ارقام برای بسیاری از سازه‌های پرحجم بتنی کفایت می‌کند.

به منظور بررسی اثر دمای بیشتر و زمان طولانی‌تر مراقبت در واکنش آبیگری مخلوطهای بتن کوبیده حاوی خاکستر پوسته برنج، تعدادی آزمون با مخلوط نوع I ساخته‌ایم. این آزمون‌ها پس از تراکم در شرایط مشابه، مدت ۶۰ روز در مخزن آب 35 ± 1 درجه سانتیگراد نگاهداری و سپس برای تعیین مقاومت فشاری و کششی آزمایش شده‌اند. نتایج این دسته آزمایشها را شکلهای شماره ۳ و ۴ نشان می‌دهند. چنانکه در این دو شکل می‌بینیم، آزمونهای بتن کوبیده دارای درصدهای مختلف خاکستر، در شرایط جدید، مقاومت فشاری و کششی بیشتری کسب می‌کنند. اثر حرارت در افزایش مقاومت، روی آزمونهای دارای درصدهای بیشتر خاکستر به مراتب مشهودتر است. نتایج این بخش از بررسی نشان می‌دهد که اختلاف مقاومت فشاری و کششی آزمونهای بتن کوبیده بازای مقادیر مختلف خاکستر بین ۳۰ الی ۹۰ درصد نسبتاً کم و در حدود ۱۰ درصد است. این امر نشان دهنده آن است که در دمای بالاتر، در صورت کافی بودن یون کلسیم در ترکیب، خاکستر به خوبی هیدراته شده، همانند یک سیمان مناسب در مخلوط عمل می‌کند. در مورد آزمونهای نگاهداری شده در دمای 21 ± 1 درجه سانتیگراد، اختلاف مقاومت آزمونهای دارای ۳۰ و ۹۰ درصد خاکستر بیشتر از ۳۰ درصد است.

ساخته شده از بتن معمولی با مقاومت بالا را نیز در همان شرایط و به همان مدت زیر نظر گرفته‌ایم تا مقایسه ارقام نفوذپذیری امکان‌پذیر باشد.

پس از پایان دوره مراقبت ۶۷ روزه، هر آزمون استوانه‌ای را با ابره الماسی ویژه برش بتن، بریده و پس از حذف دو قطعه به ضخامت ۳ سانتیمتر از قسمت بالایی و پایینی هر استوانه، تعدادی آزمون دیسکی به ضخامت ۵ سانتیمتر برای آزمایش نفوذپذیری تهیه کرده‌ایم.

آزمونهای حاصل، مدت ۲۴ ساعت در هوا نگاهداری شده‌اند تا رطوبت سطحی آنها تبخیر شود. وسیله اندازه‌گیری نفوذپذیری متشکل از دو صفحه فولادی بالایی و پایینی است که آزمونهای دیسکی به کمک دو مغزی لاستیکی ضخیم بین این دو صفحه قرار می‌گیرد و گاز ازت تحت فشار معین از طریق صفحه پایینی وارد آزمون شده و از صفحه بالایی خارج و مقدارش با یک سیستم اندازه‌گیری تعیین می‌شود.


برای جلوگیری از نشت گاز ازت از سطح جانبی آزمونهای دیسکی، این سطحها با دولایه رزین اپوسکی اندود می‌شوند که لایه اول ۴۸ ساعت و لایه دوم ۲۴ ساعت پیش از آزمایش با قلم مومالیده می‌شود.

برای تأمین گاز ازت، کپسولهای تحت فشاری به کار می‌رود که قادر به ایجاد فشار گاز ثابت در حین آزمایش‌اند. فشارهای به کار رفته در آزمایش $10.5 \times 3/10$ و $10.5 \times 5/15$ نیوتن بر متر مربع (۱۵۰ Psi و ۷۵ Psi) بوده و جریان گاز مدت ۱۵ دقیقه پیش از هر قرائت به جریان درآمده، خواندن حجم گاز خارج شده پس از این زمان انجام شده است.


۳- ارائه نتایج و بحث

۳-۱- نتایج آزمایشهای تعیین مقاومت

مقاومت‌های فشاری و کششی آزمونهای بتن کوبیده‌ای را که تحت رطوبت بهینه متراکم و در شرایط استاندارد نگاهداری کرده‌ایم پس از ۲۸ روز به دست آورده و تغییرات آنها را بر حسب درصدهای مختلف خاکستر پوسته برنج در شکل‌های ۱ و ۲ نشان داده‌ایم. از این شکلها برمی‌آید که تا حدود ۳۰ درصد نشان دادن خاکستر، به جای



شکل ۱- تغییرات مقاومت فشاری نسبت به درصد خاکستر پوسته برنج در مخلوط بتن کوبیده



شکل ۲- تغییرات مقاومت کششی نسبت به درصد خاکستر پوسته برنج در مخلوط بتن کوبیده

شده در رطوبت بهینه کمی بیشتر از (در حدود ۱/۵ برابر) آزمون‌های شاهد (آزمون‌های بتن معمولی با مقاومت بالا) است. با توجه به مقدار بسیار کمتر سیمان مصرف شده در بتن کوبیده در مقایسه با آزمون‌های شاهد (۴۷۵ کیلوگرم سیمان در مترمکعب)، این نفوذپذیری کاملاً مناسب و قابل قبول است.

ب- نفوذپذیری آزمون‌های بتن کوبیده دارای خاکستر پوسته برنج با افزایش درصد خاکستر، افزایش می‌یابد. حداکثر نفوذپذیری برای آزمون‌های دارای ۹۰ درصد خاکستر به حدود ۵ تا ۶ برابر نفوذپذیری آزمون‌های شاهد می‌رسد.

علت افزایش نفوذپذیری در مورد آزمون‌های دارای مقادیر بیشتر خاکستر را می‌توان کامل نبودن واکنش آبیگری در این آزمون‌ها دانست. چنانکه در قسمت (۳-۱) دیدیم، افزایش دما در هنگام عمل آوردن آزمون‌ها می‌تواند موجب افزایش مقاومت و متقابلاً کاهش نفوذپذیری شود. در عمل و در شرایط بتن ریزی در محل پروژه، معمولاً به علت بالا بودن دمای محیط (حرارت آبیگری) با گذشت زمان، واکنش آبیگری خاکستر به مرور کاملتر می‌شود و بالتیجه انتظار می‌رود تا نفوذپذیری توده بتن به تدریج کاهش یافته سرانجام به مقادیر قابل قبول برسد.

البته در حال حاضر در بیشتر سدهایی که در آنها بتن کوبیده جهت ساخت بدنه به کار می‌رود برای اطمینان از کاهش نفوذپذیری، رویه بالادست سدازیتن معمولی با عیار سیمان زیاد ساخته می‌شود و تجربه چندانی در زمینه مقادیر نفوذپذیری رولکریت در محل در دست نیست.

ج- کاهش حداکثر اندازه دانه‌های سنگی (مقایسه مخلوط‌های نوع I و II) باعث کاهش نفوذپذیری می‌شود که علت آن کوچکتر شدن اندازه حفره‌های محبوس در آزمون‌ها به هنگام تراکم است.

برای مشخص کردن اثر زمان مراقبت طولانی بر مقاومت بتن کوبیده، تعدادی آزمون دیگر با شرایط کاملاً مشابه ساخته، مدت ۶۰ روز در دمای 21 ± 1 درجه سانتی‌گراد نگهداری کرده و سپس برای تعیین مقاومت آزموده‌ایم. نتایج حاصل نشان داده‌اند که اختلاف بین مقاومت در این حالت با مقاومت نمونه‌های ۲۸ روزه خیلی کم و در حدود ۵ درصد است، لذا این نتایج را در شکل‌های ۳ و ۴ نیآورده‌ایم.


شرایط مراقبت جدید موجب شد که مقاومت‌های فشاری و کششی برای آزمون‌های دارای ۳۰ درصد خاکستر به ترتیب به ۷۴ و ۱۳/۵ مگاپاسکال و برای آزمون‌های دارای ۹۰ درصد خاکستر به ۶۵ و ۱۲/۲ مگاپاسکال افزایش یابد. این امر نشان می‌دهد که اگر آزمون‌های دارای خاکستر پوسته برنج در شرایط مطلوب نگهداری شوند می‌توانند مقاومت‌های بالایی در حد بتن معمولی به دست آورند و لذا کاربرد این ماده با در نظر گرفتن حجم قابل ملاحظه تولیدش در مملکت می‌تواند برای آینده نویدبخش باشد.

شکل شماره ۵ تغییرات وزن مخصوص آزمون‌های بتن کوبیده را در برابر درصد افزایش خاکستر نشان می‌دهد. چنانکه در این شکل می‌بینیم برای افزایش خاکستر تا ۱۰ درصد، کاهش وزن مخصوص سریع است و سپس از شدت آن کاسته می‌شود. علت کاهش وزن مخصوص، کمتر بودن وزن مخصوص خاکستر در مقابل سیمان و نیز کامل نبودن واکنش آبیگری خاکستر در مقایسه با سیمان پرتلند است.


۳-۲- نتایج آزمایش‌های نفوذپذیری

مقادیر نفوذپذیری نسبی آزمون‌های بتن کوبیده ساخته شده با مخلوط‌های نوع I و II را در جدول شماره ۲ آورده‌ایم. از مقایسه ارقام نفوذپذیری نسبی، نتایج زیر به دست آمده است:


الف- نفوذپذیری آزمون‌های بتن کوبیده متراکم



شکل ۳- مقایسه بین مقاومت‌های فشاری آزمونه‌های بتن کوبیده نگهداری شده در شرایط مختلف (مخلوط نوع I)



شکل ۴- مقایسه بین مقاومت‌های کششی آزمونه‌های بتن کوبیده نگهداری شده در شرایط مختلف (مخلوط نوع I)



شکل ۵- تغییرات وزن مخصوص نسبت به درصد‌های مختلف خاکستر پوسته برنج در مخلوط بتن کوبیده

۴- نتیجه گیری

مقاومت کششی تا ۸ مگاپاسکال به دست آورند. در این حالت انتظار می‌رود نفوذپذیری تا حدود ۵۰۰ درصد افزایش یابد.

۴- نشاندن خاکستر به جای سیمان موجب کاهش وزن مخصوص بتن می‌شود.

۵- نگاهداری آزمون‌های بتن کوبیده و دارای خاکستر در دمای بالاتر از شرایط استاندارد (۳۵ درجه سانتی‌گراد) مقاومت‌های فشاری و کششی را تا حدود ۳۰ الی ۵۰ درصد می‌افزاید.

۶- نشاندن خاکستر به جای سیمان نفوذپذیری آزمون‌های بتن کوبیده را در کوتاه‌مدت (کمتر از ۳ ماه) افزایش می‌دهد. اما انتظار می‌رود با گذشت زمان و در درازمدت (بیشتر از ۳ ماه) به علت کاملتر شدن واکنش آبیگری نفوذپذیری نیز کاهش یابد.

براساس مجموعه اطلاعات بدست آمده از بررسی‌های انجام شده تا این مرحله که در قسمت ۳ مقاله ارائه شده، نتایج زیر حاصل می‌شود:

۱- مخلوط‌های بتن کوبیده دارای خاکستر پوسته برنج را می‌توان در آزمایشگاه به خوبی تهیه و به کمک چکش مرتعش در قالب‌های استوانه‌ای 15×30 cm متر اکم کرد.

۲- می‌توان در ساخت بتن کوبیده، خاکستر پوسته برنج را تا حدود ۳۰ درصد جانشین سیمان پرتلند در مخلوط کرد بی‌آنکه کاهش زیادی در مقاومت بتن پدید آید. در این حالت پیش‌بینی می‌شود نفوذپذیری به میزان کمی افزایش یابد.

۳- آزمون‌های بتن کوبیده ساخته شده با حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد خاکستر می‌توانند در صورت عمل آمدن در شرایط مناسب، مقاومت فشاری تا ۴۰ مگاپاسکال و

جدول شماره ۲- نفوذپذیری نسبی آزمون‌های بتن کوبیده

محل نمونه	درصد افزایش خاکستر		نفوذپذیری نسبی		نفوذپذیری متوسط	
	۰	خاکستر	مخلوط نوع I	مخلوط نوع II	مخلوط نوع I	مخلوط نوع II
بالا	۰	۰	۰/۸۵	۱/۰۶		
وسط	۰	۰	۲/۲۱	۱/۹۱	۱/۴۶	۱/۱۸
پائین	۰	۰	۱/۳۲	۰/۵۷		
بالا	۱۰	۱۰	۱/۷	۱/۳۵		
وسط	۱۰	۱۰	۲/۴	۱/۲۰	۱/۸۵	۱/۲۵
پایین	۱۰	۱۰	۱/۴۵	۱/۲۰		
بالا	۳۰	۳۰	۳/۵	۳/۴۰		
وسط	۳۰	۳۰	۳/۱۰	۳/۱۰	۳/۲۱	۲/۹۸
پایین	۳۰	۳۰	۳/۵	۲/۴۵		
بالا	۵۰	۵۰	۳/۸۰	۴/۳۰		
وسط	۵۰	۵۰	۲/۹۰	۳/۱۰	۳/۸۱	۳/۶۰
پایین	۵۰	۵۰	۳/۷۵	۳/۴۰		
بالا	۷۰	۷۰	۴/۱۰	۴/۴۰		
وسط	۷۰	۷۰	۵/۳۰	۴/۶۰	۴/۷۳	۴/۶۵
پایین	۷۰	۷۰	۴/۸۰	۴/۹۰		
بالا	۹۰	۹۰	۵/۸۰	۶/۱۰		
وسط	۹۰	۹۰	۶/۹۰	۶/۴۰	۶/۴۳	۶/۳۳
پایین	۹۰	۹۰	۶/۷۵	۶/۶۰		

۵- سپاسگزاری

دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی که در فراهم آوردن امکانات مالی برای اجرای این تحقیق نقش مؤثری داشته‌اند تشکر کنم.

کلیه آزمایشهای انجام شده در قالب یک طرح تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه تهران در آزمایشگاه مصالح گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران انجام شده است. وظیفه خود می‌دانم از معاونت پژوهشی

فهرست منابع:

- 1- BAMFORTH , P . B . (1987) . The relationship between Permeability Coefficients for Concrete Obtained usin of gliquid and gas. **Magazine of Concrete research**, Vol. 39, No. 138,PP 3-11.
- 2- BURN , C . D . and K . L . SAUCIER,(1978).Vibratory Compaction Study of zero-slump Concrete. **ACI Uournal**, Proc. Vol. 75, No. 3, PP 87-90
- 3- CANON , R. W. (1972) . Concrete dam Construction using earth Compaction methods. **Economical Construction of Concrete Dams**, American Society of Civil Engineers, New York, PP 143-152.
- 4- CANNON, R. W. (1974). Compaction of mass Concrete With Vibratory roller. **ACI Journal**., Proc. Vol. 71, No. 10, PP 506-513.
- 5- DUNSTAN , M . R . H . (1981) . Relationship between Properties generated by Cement and fly ash. **Rolled Concrete for Dams**, Construction Industry Research and Information Ass., London, Paper 3.
- 6- HAGUE, M.N., B.W.LANGAN and M.A.WARD. (1984). High fly ash Concrete. **ACI Journal**, Proc. Vol. 81,PP 54-60.
- 7- MEHTAP.K. (1977). Properties of blended Cement made from rice husk ash. **ACI Journal**, Proc. Vol. 74, No. 9, PP 440-442.
- 8- MEHTA , P . K . and GJORV , O.E.(1982). Properties of Portland cement containing fly ash and condensed silica fume. **Cement and Concrete Research**, PP 587-596.
- 9- MEHTA, P.K. and PRITZ, D. (1978). Use of rice hull ash to reduce temprature in high Strength mass Concrete, **ACI Journal**, Proc. Vol. 75, No. 7, PP 60-63.
- 10- MEHTA, P.K. and PITT,N. (1977). Energy and industrial materials from Crop residues. **Resource Recovery and Conservation**, Vol. 2, PP 23-38.
- 11- RAHIMI , H . (1987). Laboratory investigation on concrete for roller Compaction. **Research report**, University of Melbourne., 120 PP.
- 12- ACI COMMITTEE 207, (1980). Roller Compacted Concrete, **American concrete Institute**, Detroit, 22 PP.
- 13- Rolled Concrete triumphs, (1982), **Engineering News Record**, PP 34-37.

ABSTRACT**RICE HUSK ASH AS AN ADMIXTURE FOR
ROLLER COMPACTED CONCRETE****Rahlmi – H**

The usage of different silicious materials as a admixture for roller compacted concrete has been under consideration since last decade. Most of the experimental work has been done in the field. In this research work laboratory investigations were made on the materials, the main variables being : type of compactive effort, aggregate Proportioning, water content and the amount of rice husk ash (RHA) replacement for cement. All the investigations were made on the specimens compacted in 15×30 cm cylindrical steel moulds, by vibratory hammer and table. with these variables, compressive and tensile strengths, as well as Permeability of the specimens were measured.

The results showed that RCC specimens of very

good quality could be made using RHA as a part of the cementitious material.

Replacement of RHA for cement up to about 30% has no significant effect on the strength of RCC specimens. With higher percentages of replacement up to 90%, RCC still can produce an acceptable compressive and tensile strength of about 40 and 8M pairespectively. Effect of higher curing tempratures were also investigated. The results of gas permeability teste showed that there is no significant difference between RCC and a normal high strength concrete except some increase in permeability for very high percentage (90%) of RHA.