

## ساختمان شبکه انواع شیشه‌های صنعتی

نوشتۀ

ع - هورفر

استادیار دانشکده فنی


مقدمه - در نتیجه کاوش‌هایی که از نظر باستان‌شناسی در نقاط مختلف جهان انجام گرفته و سائلی بدست آمده است که آثار لعاب و شیشه در آنها دیده می‌شود و قدمت آنها به . . . ۵ سال قبل از میلاد میرسد. تکامل صنعت شیشه را باید مربوط به قبل از میلاد دانست بطوریکه ظروف شیشه‌ای کامل در . . . ۱ سال قبل از میلاد ساخته شده است و نشانه‌هایی از کارخانه‌های شیشه‌سازی در روم قدیم، و مربوط به . . . ۱ سال بعد از میلاد نیز کشف گردیده است. پیشرفت صنایع شیشه‌سازی مدرن از سال ۱۸۸۴ آغاز شده است ولی باید توجه داشت که توسعه این صنعت و بهره‌برداری از آن مربوط به سالهای قبل از آن تاریخ می‌باشد. صنعت عینک‌سازی در حدود سالهای ۱۲۸۰، شیشه عینک میوپ در . . . ۱۰۰۰، عدسی دوربین در ۱۵۹۰، عدسی دوربین کالیله در ۱۶۱۰، میکروسکپ در ۱۶۲۰، شیشه استیگمات در ۱۸۰۰، شیشه یانا در ۱۸۸۲، پیرکس در ۱۹۱۰، شیشه‌های سمباده‌ای آزمایشگاه در ۱۹۳۱، انجام گرفت و بالاخره در سال ۹۶۰، در انگلستان شیشه‌هایی ساخته شد که مواد شیمیائی بر روی آن تأثیر ندارد.

ساختمان شیشه - شیشه جسمی است شفاف و ایزوتrop که ساختمان غیراستوکیومتری دارد و قبل از ذوب شدن خمیری می‌شود. با توجه به خاصیت ایزوتropی میتوان دریافت که نوع پیوندها در سه جهت فضای یکنواخت بوده و مانند ژیپس یا میکا دارای خواص مشخص دریک جهت نمی‌باشد.

برای مطالعه ساختمان شیشه و بلورها تا کنون دونظریه بیان شده است که ذیلاً آنها اشاره می‌گردد:

۱ - نظریه قدیمی porey - Koshitez - یا نظریه پیوسته در داخل بخش‌های ناپیوسته - در این نظریه شیشه از بخش‌های کوچکی درست شده است این بخش‌ها دارای ساختمان کاملاً متبلور و مرتب (Ordonné) می‌باشند ولی فوارگرفتن مجموعه آنها نسبت به یکدیگر نامرتب (désordonné) و درهم

است. در این بخش‌ها، بلورهای کوچکی وجود دارد که بلورهای ریز یا کریستالیت نامیده می‌شود. در این نظریه ساختمان شیشه کاملاً بر عکس فلزات می‌باشد. زیرا طرز قرار گرفتن عنصر در فلزات برخلاف شیشه در تمام جهات یکسان است.




۲ - نظریه شبکه نامنظم - در این نظریه، ساختمان شیشه نامرتب بوده و پیوندها درجهٔ ظرفیت اتم‌ها بطور اتفاقی تشکیل و نموده است. این نظریه بنام Randon Network نامیده می‌شود و بوسیله Zaccariase در سال ۱۹۳۲ ارائه شده و بنام شبکه نامنظم شهرت یافته است. برای روشن شدن مطلب شیشه‌هایی را که دارای فرمول  $AO_x$  می‌باشد بررسی مینماییم. در این فرمول A عنصری است که میتواند تولید شیشه نماید مانند Si و B. اتصال دو اتم A بوسیله پل اکسیژن انجام می‌گیرد و شرایط زیر را باید در نظر گرفت:

- ۱ - هر ایون اکسیژن حداقل به دو ایون دیگر وصل می‌شود.
- ۲ - تعداد اکسیژنهاییکه هر اتم A را احاطه می‌کند محدود می‌باشد (عموماً بین ۳ و ۴) و قرار گرفتن آن در واحد شبکه (maille) به قرار زیر است:



۳ - چند وجهی‌هاییکه باین ترتیب درست می‌شود دارای رئوس مشترک هستند و هر چند وجهی حداقل دارای سه رأس مشترک با چند وجهی مجاور است و بهیچوجه دارای یال یا سطح مشترک نمی‌باشد. شکل ۱ امکانات مختلف برای اتصال چند وجهی‌ها را نشان میدهد.




a - بوسیله ۳ آیزن حفاظت شده است b - A بوسیله ۴ آیزن حفاظت شده است c - C بوسیله ۰ آیزن حفاظت شده است  
به فرمول  $A_2O_3$  یا  $Al_2O_3$  یا  $Fe_2O_3$  یا  $Cr_2O_3$

شکل ۱ - طرق مختلف اتصال چند وجهی‌ها در شیشه

پاتوجه به مطالب ذکر شده، عناصری که میتوانند تولید شیشه کنند محدود بوده و منحصر به سیلیس و اکسیدهایی است که دارای فرمول  $A_2O_3$  مانند  $As_2O_3$ ,  $B_2O_3$  ( به جز  $Al_2O_3$  ) و فرمول  $AO_2$  مانند  $GeO_2$  و  $SiO_2$  و فرمول  $A_2O_5$  مانند  $As_2O_5$ ,  $V_2O_5$ ,  $P_2O_5$  میباشد و برای اکسیدهایی به فرمول  $O$  آمکان تشکیل شیشه وجود ندارد.

ساده‌ترین شیشه از اجتماع چهار وجهی‌های  $SiO_4$  درست شده است ولی شیشه‌های معمولی ساده نبوده و در آنها سدیم نیز وجود دارد که به صورت  $Na_2O$  وارد شیشه میگردد. اکسیژن مربوط به  $Na_2O$  سبب جدا شدن چهار وجهی‌ها از یکدیگر می‌شود ( اکسیژن نوع  $O_2$  درجهول ) و در فاصله بین چهار وجهی‌ها جای میگیرد.


عناصری که در ساختمان شیشه دخالت دارند دارای نامهای به خصوصی می‌باشند مثلاً در شیشه‌های سیلیس این اسمی برقرار زیراست: Si تشکیل دهنده یا Formateur و Na تغییر دهنده یا modificateur،  $O_1$  وصل کننده یا Fixateur و  $O_2$  جدا کننده یا non - Fixateur نوع  $O_1$  - اکسیژن درحالیکه چهار وجهی‌ها از رأس به یکدیگر وصل می‌کنند. فواصل اتمهای مختلف در چهار وجهی‌های  $SiO_4$  در سال ۱۹۳۷ Warren با اشعه X اندازه گرفته شده است. شکل ۲ داده‌های اساسی مربوط به چهار وجهی  $SiO_4$  را به ما نشان میدهد.



شکل - ۲ - فواصل بین  $O-Si-O-Si-O-Si$  در چهار وجهی  $SiO_4$

از نظر نئوری، اتصال چهار وجهی‌ها به یکدیگر بطور منظم انجام میگیرد و بلور حاصل دارای شکل هندسی مرتبی است و فضای خالی قابل ملاحظه‌ای بین چهار وجهی‌ها وجود دارد مانند بلور کریستالیت ولی در حقیقت تحت اثر عوامل مختلف نظم کامل بلور در آن مشاهده نمی‌شود بطوریکه در شکل ۳ مشاهده

میشود جسم از حالت a که دارای بلور مرتب است به وضعیت b یا فرم نامنظم درمی‌آید.



شکل ۲ - (a) شکل دوبعدی یک بلور مرتب و (b) شبیه بلور نامنظم مشق ازان

برای مطالعه ساختمان شبیه ارنظر عملی عوامل چند را درنظر میگیرند که ازین قرار میباشند:  
برای یک چند وجهی ، تعداد اکسیژنهای وصل کننده O<sub>1</sub> Y ، تعداد اکسیژنهای جدا کننده Z را X فرض می کنند. مجموع اکسیژنهای موجود در هر چند وجهی برابر Y میباشد. Z=X+Y میباشد. چسبندگی فضائی بلور ( Cohesion Spatiale ) را تضمین می کند. و بالاخره تعداد اکسیژنهای بازه هر فرماتور ( Si ) را R درنظر میگیرند بطوريکه :

$$R = \frac{\text{تعداد کل اکسیژن ها}}{\text{تعداد تشکیل دهنده اصلی}} = X + \frac{y}{2}$$


دو عامل X و Y پارامترهای اصلی نامیله میشوند. کلیه خواص شبیه بستگی به Y دارد . بطوريکه شبیه های مختلف که دارای Y یکسان می باشند حتی اگر سازنده اصلی آنها ( فرماتور ) با یکدیگر اختلاف داشته باشند ، نقطه ذوب - ضریب انبساط ویسکوزیته و ... مشابهی دارند. هرچه Y کم شود به همان نسبت تعداد اکسیژن وصل کننده و نقطه ذوب پائین می آید و ضریب انبساط بالا میرود شکل ۴ .

نوع شیشه	مقدار پارامترها	Y	نقطه ذوب	ضریب انبساط $X \cdot 10^7$	شکل بلور
$\text{Na}_2\text{O} , 2\text{SiO}_2$	$Z = X + Y = 4$	۲	۱۲۸۰	۱۴۵	
	$R = X + \frac{Y}{2} = 2.5$				
$\text{P}_2\text{O}_5$	$X = 1 ; Y = 3$	۳	۱۳۰۰	۱۴۰	
$\text{Na}_2\text{O} , \text{SiO}_2$	$Z = X + Y = 4$	۲	۱۰۰۰	۲۲۰	
	$R = X + \frac{Y}{2} = 2$				
$\text{Na}_2 , \text{P}_2\text{O}_5$	$X = 1 ; Y = 2$	۲	۱۱۰۰	۲۲۰	

باتوجه به جدول فوق میتوان شیشه هائی تهیه کرد که قبل از خواص آن بر حسب Y پیش بینی شده است. مقدار X، Y در مرور شیشه های ساده  $\text{SiO}_2$  یا چند وجهی های  $\text{SiO}_4$  عبارتست از:

$$Z = X + Y = 4 ; R = X + Y/2 = 2 ; X = 0 ; Y = 4$$

یعنی تمام اکسیژنها وصل کننده هستند و شبکه چهار وجهی در تمام جهات فضای پخش شده است (شکل ۱) حالت b) با افزودن  $\text{Na}_2\text{O}$  به سیلیسیم مثلاً در مرور  $Y = 2$  مقدار  $2\text{SiO}_2$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$  میگردد یعنی هر چهار وجهی دارای ۳ اکسیژن وصل کننده می شود. در این حالت بعضی از چند وجهی ها فقط بوسیله ۲ رأس به چهار وجهی های طرفین مربوط شوند در شیشه های به فرمول  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$  مقدار ۲  $Y = 2$  است و حداکثر ۲ اکسیژن وصل کننده برای هر چهار وجهی وجود دارد برای Y کمتر از ۲ شیشه درست نمی شود بلکه تبلور بطور کامل انجام میگیرد که آنرا شیشه معکوس (Le Verre inverse) گویند (شکل ۴).



شکل ۴ - تغییرات خواص شیشه مانند نقطه ذوب - وزن مخصوص - ویسکوزیته و ... بر حسب Y

هدف از اضافه کردن  $\text{Na}_2\text{O}$  به شیشه افزایش اکسیژن فعال می‌باشد. لذا میتوان بجای آن از اکسیدهای دیگر مثل  $\text{K}_2\text{O}$ ,  $\text{Li}_2\text{O}$  و حتی اکسیدهای قلائی خاکی  $\text{CaO}$ ,  $\text{BaO}$  استفاده کرد. در ساختمان شیشه بعضی از کاتیون‌ها میتوانند نقش تشکیل دهنده، تغییر دهنده و یا هردو را توانند داشته باشند. این خاصیت بستگی به  $\frac{Z^+}{a}$  دارد  $Z^+$  بار کاتیون مزبور دریک میدان الکتریکی و  $a$  مجموع شعاع یونی کاتیون و اکسیژن است:

$$a = r + r_{\text{کاتیون}}$$

اگر نسبت  $\frac{Z^+}{a}$  بزرگ باشد. کاتیون نقش تشکیل دهنده را دارد و اگر مقدار آن کوچک باشد تغییر دهنده خواهد بود.

سیلیکات کلسیم با فرمول  $\text{CaO}_2$  قادر به درست کردن شیشه نمی‌باشد درحالیکه  $\text{Zn}_2\text{O}$ ,  $\text{SiO}_2$  تولید شیشه می‌کند. علت این است که شعاع یونی  $\text{Zn}^+$  به مرتب کوچکتر از شعاع یونی  $\text{Ca}^{2+}$  می‌باشد و در نتیجه  $\frac{Z^+}{a}$  آن بزرگتر است. در این شیشه  $\text{SiO}_2$  تغییر دهنده است بعلاوه محاسبات نشان میدهد که  $\text{ZnO}^{\frac{+}{3}}$  نیز تغییر دهنده بوده و بقیه آن نقش تشکیل دهنده را ایفاء می‌کند.


بعضی شیشه‌ها از تئوری Zacchariase پیروی نمی‌کنند مانند کربنات‌های ساده که تولید شیشه نمی‌کند درحالیکه از کربنات مضاعف  $\text{MgCO}_3$ – $\text{K}_2\text{CO}_3$  میتوان شیشه تهیه کرد. در این شیشه اگر مقدار  $\frac{Z^+}{a}$  را برای کاتیون‌های آن محاسبه کنیم خواهیم دید که مقدار آن برای منیزیم به مرتب بیشتر از پتاسیم است (تئوری میدان‌های یونی) با وجود این سعی شده است که از کربنات‌های مضاعف دیگر مانند  $\text{Li}_2\text{CO}_3$ – $\text{CO}_3\text{Ca}$  و  $\text{K}_2\text{CO}_3$ – $\text{CO}_3\text{Ca}$ ;  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ – $\text{CO}_3\text{Ca}$  شیشه درست کنندولی تا کنون در این راه توفیقی بدست نیاورده‌اند.

تهیه شیشه نیترات‌ها شباهت به کربنات‌ها دارد. از نیترات مضاعف  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ – $\text{KNO}_3$  شیشه مناسبی تهیه شده است ولی تا کنون نتوانسته‌اند از نیترات مضاعف  $(\text{NO}_3)_2\text{Ca}$ – $\text{KNO}_3$  شیشه تهیه نمایند.


در مورد تهیه شیشه از سولفات‌ها باید دانست که از مخلوط  $\text{MgSO}_4$ – $\text{K}_2\text{SO}_4$  شیشه بدست نیامده است ولی موفق شده‌اند از  $\text{MgSO}_4$ – $\text{SO}_4\text{HK}$  شیشه درست کنند.

شیشه بور  $\text{B}_2\text{O}_3$ – $\text{Y}_2\text{O}_3$  واحد شبکه بلورین شیشه بور متشی شکل است در این شیشه به همان نسبت که  $\text{Na}^{+}$  زیاد می‌شود تغییراتی در خواص شیشه مشاهده می‌گردد. مثلاً سختی، نقطه ذوب، وزن مخصوص و ویسکوزیته بتدریج زیاد می‌شود (شکل ۷) درحالیکه ضریب انبساط به همان نسبت کم می‌گردد کم شدن ضریب انبساط دارای نیممی می‌باشد و بعد مجددآ صعود می‌کند. زیاد شدن  $\text{Na}^{+}$  بجای اینکه مانند شیشه سیلوس مثلفها را از یکدیگر جدا کند آنها را تبدیل به چهار وجهی مینماید. تعداد این چهار


وجهی ها در ابتدا محدود است بطوریکه دو چهار وجهی پشت سرهم قرار نمیگیرد و یک مثلث حداکثر به یک چهار وجهی متصل میشود ولی بازیاد شدن چهار وجهی ها ، y که در ابتدا مساوی ۳ است به حداکثر خود ۷ میرسد. در این موقع تمام مثلث ها به چهار وجهی تبدیل میشوند و مقدار  $B_2O_3$  در  $Na_2O$  به ۱ درصد میرسد. افزایش  $Na_2O$  از این پس سبب کاهش y شده و آنرا به  $y=2$  برای  $Na_2O$  مساوی ۳ درصد میرساند در این حالت اکسیژنهای موجود در شیشه تمامًا نقش وصل کننده را دارا میباشند شکل ۹



$B_2O_3$  ،  $xNa_2O$  شیشه بور  
حالت دوم  $y=2$



$B_2O_3$  ،  $xNa_2O$  شیشه بور  
حالت سوم  $y=3$



حالت اول شیشه بور  $B_2O_3$

شکل ۹ - اشکال مختلف شیشه بور بر حسب  $Na_2O$  موجود در آن

پارامترهای شیشه برای حالت سوم شکل ۹ چنین است :

$$Z = X + Y = \frac{4 \times 3 + 4}{6} = \frac{16}{6} = 2\frac{2}{3}$$


$X = 0$  برابر صفر است زیرا تمام اکسیژنهای وصل کننده هستند

$$R = X + \frac{Y}{2} = 0 + \frac{2}{2} = 1$$

و اگر فرمول شیشه را به صورت  $xB_2O_3$  ،  $yNa_2O$  بنویسیم خواهیم داشت :

$$R = X + \frac{y}{2} = 1 = \frac{\text{تعداد اکسیژنهای}}{\text{تعداد تشکیل دهنده ها}} = \frac{2x+y}{2x} = 1 + \frac{y}{2x}$$

وازانجا  $\frac{y}{2x} = 1$  شده و شیشه دارای فرمول  $Na_2O \cdot B_2O_3$  و یا  $B_2O_3 \cdot Na_2O$  میگردد که نشان دهنده ساختمان شیشه پیرکنس است.



شکل ۶ - تغییرات وزن مخصوص - نقطه ذوب - ویسکوزیته ... بر حسب مقادیر  $\text{Na}_2\text{O}$  برای  $y=2$ ،  $Z=22$  خواهیم داشت:




$$Z = X + Y = 22$$

$$X = 0.2$$

$$R = X + \frac{Y}{2} = 0.2 + \frac{2x+y}{2x} = 0.7 ; \quad \frac{y}{x} = 0.4$$

و فرمول شیشه به صورت  $\text{Na}_2\text{O} \cdot 4\text{B}_2\text{O}_3 \cdot \text{Na}_2\text{O}$  و یا  $\text{B}_2\text{O}_3 \cdot \text{Na}_2\text{O}$  در  $\text{B}_2\text{O}_3$  درمی‌آید.

در سیستمهای سه گانه نیز توانسته‌اند شیشه تهیه نمایند که در آنها دامنه وجود شیشه بستگی به اختلاف موجود بین دو کاتیون قلیائی دارد. در شکل ۷ شیشه سه تائی  $\text{P}_2\text{O}_5 - \text{Li}_2\text{O} - \text{Na}_2\text{O}$  نشان داده شده است و دامنه وجود شیشه منطقه‌ها شور زره می‌باشد. در سیستمهای دوتائی شیشه خطی است در حالیکه در مورد سیستمهای سه تائی شیشه حجمی می‌باشد. دامنه وجود یا گسترش برای شیشه‌های بور عبارتست از:



شکل ۷. شیشه سیستم سه تائی

## منابع مورد استفاده

- 1 - Les Industries verrieres. P. Piganiol. Dunod - 1966.
- 2 - 4 Volumes de Métallurgie Structurale Théorique A. H. Cottrell 1966 - Dunod.
- 3 - Le Verre et La Céramique Dans La Technique du vide Pierre Calnot et Georges Gallet ;  
Edition Eyrolles 1992.
- 4 - Silicate Science - By , Wilhelm - Eitel Academie Press New - York and London. 1966.
- 5 - از سری کنفرانس‌های M. Colongue استاد دانشکده علوم پاریس