

بررسی سنتز و خواص کربنات آپاتیت باریم

توسط:


صمد محسنی کوچصفهائی

دانشیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده:


از تأثیر گاز کربنیک بر هیدروکسی آپاتیت باریم یک عمل جابجائی کامل بین یونهای OH و CO_3 صورت میگیرد (جای دو یون OH یک یون CO_3^{2-} قرار میگیرد) و در نتیجه پارامتر a آپاتیت کمی افزایش و پارامتر c آن اندکی کاهش می یابد.

میدانیم هیدروکسی آپاتیت های کلسیم و استرونیسیم (۱) و (۲) در حرارت 900°C تحت فشار جو گاز کربنیک خشک را جذب کرده و تبدیل به کربنات آپاتیت های مربوطه میشوند در این دو حالت یک واکنش قسمتی (Partielle) طبق معادله شیمیائی زیر صورت میگیرد.





که در آن x در آپاتیت کلسیم بمقدار ۳ و در آپاتیت استرونیسیم بمقدار ۹ می رسد.

بنظر میرسد که در مورد باریم که یک کاتیون حجیم تر است این کربناتاسیون کامل باشد. برای تحقق این نظر هیدروکسی آپاتیت باریم را که قبلاً 1000°C تکلیس شده تحت اثر گاز کربنیک خشک تحت فشار جو و حرارت 900°C قرار دادیم وزن آپاتیت پیش و پس از واکنش و نیز وزن بخار آب حاصل از عمل اندازه گیری شد و این دو نتیجه کاملاً متوافق بودند که کربناتاسیون طبق واکنش (I) انجام گرفته و ضریب x در معادله فوق برابر با ۱ است برای بررسی مجدد صحت این نتیجه کربنات آپاتیت باریم حاصله بالا را در جریان از ازت خشک عاری از گاز کربنیک تا 1200°C حرارت دادیم و وزن گاز کربنیک حاصل از تجزیه آنرا اندازه گیری کردیم مشاهده گردید که این وزن با ۱٪ تقریب برابر وزن گاز کربنیک اولیه جذب شده توسط هیدروکسی آپاتیت باریم است و دیاگرام اشعه X جسم جامد حاصل از تکلیس همان دیاگرام هیدروکسی آپاتیت باریم است جای گزینی دو یون OH^- با یک یون CO_3^{2-} سبب تغییر پارامترهای کریستالوگرافی آپاتیت باریم



میشود و در نتیجه دیاگرام های اشعه X هیدروکسی آپاتیت و کربنات آپاتیت باریم نیز تفاوت هائی نشان میدهد (شکل بالا).

پارامتری کریستالوگرافی این دو آپاتیت بقرار زیر است:



بطوریکه مشاهده میشود جایجائی یونها OH^- با CO_3^{2-} سبب افزایش خفیف پارامتر a و کاهش ضعیف پارامتر c آپاتیت میشود این نتیجه کاملاً با مشاهدات Wallaeyr (۱) و Akhawan Niaki (۲) در مورد آپاتیت های کلسیم و استرونیسیم موافقت دارد و نشان میدهد که نسبت یونهای OH^- جانشین شده بوسیله یونهای CO_3^{2-} از هیدروکسی آپاتیت کلسیم به استرونیوم و باریم افزایش می یابد. بعبارت دیگر این تعویض یونها تابعی از حجم شبکه بلور آپاتیت است، این حجم باشعاع کاتیون زیاد میشود.

Bibliographic

- 1) R. wellaey, C. R, du Colloque de l'union internationale de chimie pure et appliquee, Munster, Septembre 1954, p. 183.
- 2) A.N.Akhawan – Niaki, G.Montel et R. Wallaey, comptes rendus, 246, 1958 P. 1999.
- 3) S.Mohseni – Koutchesfehane et G.Montel, Comptes rendus, 252, 1961, P,1026.
- 4) A.N. Akhawan – Niaki, Ann. Chimi, 1961.
- 5) S. Mohseni – Koutchesfehane et G.Montel, Comptes rendus 252, 1961, P.1161
- 6) S. Mohseni – Koutchesfehane. Thèse 1961.